

Tischlerplatte 3-fach Bau Okoume ählich

Lagerprogramm

Länge x Breite mm	Dicke mm						
	13	16	19	22	25	30	40
2050 x 5200	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Decklage (Okoume)							

- Format 1840 x 5200 möglich auf Produktion, Formatzuschlag 2 %

Materialkennwerte

Dicke mm	16	19	22	30
Rohdichte kg/m ³	450	450	450	450
E-Modul längs N/mm ²	4900	5400	5900	6100
E-Modul quer N/mm ²	2400	2200	2000	1700
Biegefestigkeit längs N/mm ²	39	41	44	50
Biegefestigkeit quer N/mm ²	19	15	14	13

- Prüfrichtung bezogen auf die Faserrichtung der Mittellage
- Verleimung IF20

Verarbeitungsempfehlung

- Platten werkseitig vorkalibriert
- Beidseitig maximal 2/10 mm nachkalibrieren
- Ideal zum Furnieren
- Platten zur Beschichtung mit Schichtstoffen geeignet
- Moralit Tischlerplatten können mit hartmetallbestückten Werkzeugen verarbeitet werden
- Spax- und Spanplattenschrauben bieten Schraubenauszugswerte von bis zu 500 N
- Auf symmetrischen Plattenaufbau achten!

Anwendungsbereich

- Innenausbau
- Möbelbau
- Kulissenbau
- Bühnenbau
- Ladenbau
- Verpackungen

Vorteile

- Hervorragende Stabilität
- Ab 10 mm Dicke erhältlich
- Grosse Anwendungsspektrum
- Ideal zum Furnieren geeignet
- Verleimte Stäbe