

Tischlerplatte 3-fach Buche

Lagerprogramm

Länge x Breite mm	Dicke mm				
	13	16	19	22	25
1840 x 5200	▪	▪	▪	▪	▪
Decklage (Buche)					

Verleimung

PVAC-Leim (formaldehydfrei)

Materialkennwerte

Dicke mm	19	38
Rohdichte kg/m ³	495	500
E-Modul längs N/mm ²	6500	9900
E-Modul quer N/mm ²	4000	3250
Biegefestigkeit längs N/mm ²	47	57
Biegefestigkeit quer N/mm ²	31	22

- Prüfrichtung bezogen auf die Faserrichtung der Mittellage

Verarbeitungsempfehlung

- Platten werkseitig vorkalibriert
- Beidseitig maximal 2/10 mm nachkalibrieren
- Ideal zum Furnieren
- Moralit Tischlerplatten können mit hartmetallbestückten Werkzeugen verarbeitet werden
- Spax- und Spanplattenschrauben bieten Schraubenauszugswerte von bis zu 500 N
- Bei der Weiterverarbeitung formaldehydfreie Produkte einsetzen
- Auf symmetrischen Plattenaufbau achten!

Anwendungsbereich

- Ökologischer Innenausbau
- Ökologischer Möbelbau
- Ökologischer Ladenbau

Vorteile

- Formaldehydfreie Verleimung
- Hervorragende Stabilität
- Ideal zum Furnieren geeignet
- Verleimte Stäbe

